

Wall



Floor
FloorPlus



Loft



panDOMO®

panDOMO®

panDOMO作为德国ARDEX旗下的品牌，开启了空间设计创意想象的可能性。无论是地面、墙面、天花板，许多的创意和想象都可以通过panDOMO系列产品来满足您的设计需求，来实现天马行空的想象力。让panDOMO来帮您实现全新的创意发挥是我们最大的宗旨，不论它是古典的还是现代的，完全依据您的想法来定义。

panDOMO Floor提供装饰美感和耐久性的地坪表面。panDOMO Wall被赋予的个性，使得室内空间散发出和谐开放的现代感。panDOMO无接缝表面和特殊纹路赢得了许多的奖赏和夸赞，这是panDOMO致力发展的成果。

panDOMO by ARDEX is a modern system for surface design that keeps all architectural possibilities open. No matter whether it's the floor, wall or ceiling, what counts is your ideas. All panDOMO product systems offer you all the design possibilities you could need: be it classical, contemporary or individualized in accordance with your own ideas.

panDOMO Floor offers your floor surfaces that are decorative yet durable. panDOMO Wall is the result of panDOMO's dedicated development of the award-winning system of individualized, seamless surface design, creating rooms that radiate openness, harmony and modernity.



panDOMO[®]

Wall

panDOMO W 1

| 测试 | 测试标准 | 所需时间 | 结果 |
|------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 厚度 | — | — | 1–20 mm |
| 抹光 (+20°C) | — | — | 1小时后 |
| 抗压强度 | — | 1天后 7天后 28天后 | 约 4,5 N/mm ² 约 8,0 N/mm ² 约 13,0 N/mm ² |
| 抗折强度 | — | 1天后 7天后 28天后 | 约 1,5 N/mm ² 约 3,0 N/mm ² 约 5,0 N/mm ² |
| 蒸汽渗透 系数 μ | DIN 53122 (whole system) | | 约210 |



panDOMO[®]

Floor FloorPlus



panDOMO K 1

| 测试 | 测试标准 | 所需时间 | 结果 |
|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 厚度 | — | — | 5–10 mm |
| 开放步行时间 (+20°C) | — | — | 1小时后 |
| 抗压强度 | EN 196, Part 1 | 1天后 7天后 28天后 | 约 13,0 N/mm ² 约 20,0 N/mm ² 约 30,0 N/mm ² |
| 抗折强度 | EN 196, Part 1 | 1天后 7天后 28天后 | 约 3,0 N/mm ² 约 5,0 N/mm ² 约 8,5 N/mm ² |
| 球硬度 | DIN 1168, Part 2 | 1天后 7天后 28天后 | 约 45,0 N/mm ² 约 65,0 N/mm ² 约 80,0 N/mm ² |
| 防火等级 | DIN EN 13501–1 | | fire classification A2 _{fl} –s1 |
| 耐滚轮 | | | 是 |
| 适用于地暖 | | | 是: 水暖系统 |
| 防滑系数 | DIN 51131 | | R10 / R11 |



panDOMO[®]

FloorBasic



panDOMO K 7

| 测试 | 测试标准 | 所需时间 | 结果 |
|-------------------|---------------|-------------|--|
| 厚度 | — | — | 5–10mm |
| 开放步行时间 (+23°C) | — | — | 约3–4小时 |
| 抗压强度 | JC/T 985–2017 | 1天后 28天后 | 约 15,0 N/mm ² 约 40,0 N/mm ² |
| 抗折强度 | JC/T 985–2017 | 1天后 28天后 | 约 5,0 N/mm ² 约 9,0 N/mm ² |
| 耐滚轮 | | | 是 |



panDOMO[®]

Loft



panDOMO K 2

| 测试 | 测试标准 | 所需时间 | 结果 |
|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 厚度 | — | — | 2–4mm |
| 开放步行时间 (+20°C) | — | — | 约2小时后 |
| 抗压强度 | EN 196, Part 1 | 1天后 7天后 28天后 | 约 16,0 N/mm ² 约 23,0 N/mm ² 约 32,0 N/mm ² |
| 抗折强度 | EN 196, Part 1 | 1天后 7天后 28天后 | 约 4,0 N/mm ² 约 6,0 N/mm ² 约 10,0 N/mm ² |
| 球硬度 | DIN 1168, Part 2 | 1天后 7天后 28天后 | 约 40,0 N/mm ² 约 55,0 N/mm ² 约 70,0 N/mm ² |
| 防火等级 | DIN EN 13501-1 | | fire classification A2 _{fl} -s1 |
| 耐滚轮 | | | 是 |
| 适用于地暖 | | | 是: 水暖系统 |
| 防滑系数 | DIN 51131 | | R 10 |



ARDEX面材设计方案

ARDEX B 60

清水混凝土墙面饰面镏料

| | |
|--------|--------------------------|
| 加水量 | 约5.5-6L |
| 桶中待料时间 | 20-30分钟 |
| 湿抹光 | 约45-60分钟 |
| 厚度 | 1-5mm |
| 用量 | 约1.6kg/mm/m ² |

注：以上参数以实际上市产品数据为准



ARDEX面材设计方案配套系统

ARDEX PD德优负水压防水防潮膜

- 水性材料
- 施工方便
- 无臭、无毒、环保
- 符合澳洲及英国饮用水标准

ARDEX PD德优高柔性防水膜

- 延展性佳
- 水性环保材料
- 粘结强度高
- 施工性佳

ARDEX PD德优强效抗污环氧填缝剂

- 环保产品
- 色彩亮丽恒久
- 施工性极佳
- 耐污耐化学

ARDEX PD德优隔离隔音垫

- 分离功能
- 降音功能
- 适用加热地板
- 施工简易

ARDEX PD德优全厚度瓷砖粘结剂

- 超强粘结
- 抗滑移佳
- 柔韧性佳
- 方便粘贴重质砖

ARDEX PD德优墙面精找平耐水腻子

- 室内外通用
- 镘涂性好
- 保水性佳
- 环保配方

ARDEX CL 11 商用型自流平

- 水泥基
- 可泵送
- 3小时即可行走
- 无张力不开裂

ARDEX E 70 水泥砂浆增强剂

- 聚合物改性乳液
- 促进施工和易性
- 避免开裂空鼓
- 可用于室内外

ARDEX AF 2510 双组份聚氨酯地板胶

- 无溶剂
- 耐高温
- 施工容易
- 适用于地暖系统

ARDEX B 55 找平砂浆

- 保水性佳
- 粘结强度高
- 施工便捷
- 可用于室内外

ARDEX A 35 快凝早强水泥

- 快硬、快干
- 超高强度
- 不开裂
- 大幅省时

ARDEX A 45 快速修补砂浆

- 快硬、快干
- 低碱、不收缩
- 不开裂
- 大幅度省时

亚地斯建材（上海）有限公司
ARDEX (SHANGHAI) CO., LTD.
上海市徐汇区桂平路481号桂中园2号楼4楼
4F, Bld 2, Guizhong Park, No. 481, Guiping
Rd, Xuhui, Shanghai, PRC
400-658-7022 / 021-64161800
www.ardex-pandomo.com
www.ardexchina.com

